

Kettinger Vliesvertrieb GmbH · Industriestraße 5a · 63927 Bürgstadt

Glasfaservliese Kunstfaservliese Akustikfilze Geotextilien

Internet www.kettinger.de e-Mail info@kettinger.de Telefon 0 93 71 / 6 68 22-0 Telefax 0 93 71 / 6 68 22-11

TECHNISCHES DATENBLATT

KV PP 120 TF - GRK 2

Kunstfaservlies aus 100 % Polypropylen Fasern, mechanisch vernadelt Produktbeschreibung:

und thermisch fixiert, verrottungsfest, UV-beständig*.

Geotextilien, die für Filtern und Trennen angewendet werden

(nach EN 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13257, 13265)

Standardabmessung:

Rollenlänge:

25 / 50 m

Toleranz: ± 2 % Toleranz: ± 3 cm

(Kurzrollen)

Type:

Rollenbreite:

100 / 200 cm

100 m

Toleranz: +2 %

Standardabmessung: (Großrollen)

Rollenlänge: Rollenbreite:

100 / 200 / 400 / 500 cm

Toleranz: ± 3 cm

Geprüft nach: **Toleranz:** Flächengewicht g/m² - 12 EN ISO 9864 120 Dicke (2kPa) 0.65 - 0.13 EN ISO 9863-1 mm Farbe weiß Höchstzugkraft längs (MD) 8 kN/m EN ISO 10319 - 0.9 Höchstzugkraft quer (CMD) 8 kN/m - 0,9 EN ISO 10319 Höchstzugkraftdehnung (MD) 50 % ± 15 EN ISO 10319 60 EN ISO 10319 Höchstzugkraftdehnung quer (CMD) % ± 20 1300 - 130 EN ISO 12236 Stempeldurchdrückkraft Ν Kegelfalltest EN ISO 13433 31 +6 mm Charakteristische Öffnungsweite 80 EN ISO 12956 + 30 um 0,075 Wasserdurchlässig senkrecht zur Ebene - 0,022 **FN ISO 11058** m/s Oxidationsbeständigkeit MD > 90 % EN ISO 13438 CMD > 90 % Chemische Beständigkeit MD > 90 % EN 14030 CMD > 90 % Mikrobiologische Beständigkeit MD 100 % EN 12225 CMD 100 % Verfestigungsart mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies, thermisch fixiert

Beständig für mehr als 25 Jahre bei Anwendungen ohne Bewehrungsfunktion in natürlichen Böden mit einem ph-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 15° C (Assessment 325070/110701).

Die Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.



Herstellerwerk: G-I-San Stand: November 2014 überarb. 04.05.2021

^{* 30} Tage nach Einbau abzudecken, sonst kann ein Festigkeitsabfall eintreten.