

D10 ist eine hoch konzentrierte Kunststoffdispersion zur Vergütung von mineralischen, hydraulisch erhärtenden Baustoffen im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Senkt die Wasserdurchlässigkeit
- Reduziert Spannungen beim Abbinden
- Wirkt plastifizierend
- Optimiert die Verarbeitung und Haftung
- Erhöht die Verschleiß- und Biegezugfestigkeit

ANWENDUNGSGEBIETE

Vergütung von

- Fliesenklebern
- Putzen und Mauermörteln auf Kalkzement- und Zementbasis
- Zementestrichen

Herstellung von Haftbrücken

- für Verbundestriche
- für die frisch-in-frisch Verlegung von Fliesen und Platten auf erdfeuchten Estrichen
- auf alten Fliesenbelägen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- sauber und frostfrei
- tragfähig
- frei von Fett, Anstrichen, Trennmitteln und losen Teilen
- saugende Untergründe vornässen (stehende Nässe vermeiden)

VERARBEITUNGSHINWEISE

- D10 dem sauberen Anmachwasser im erforderlichen Verhältnis hinzufügen und anschließend dem Baustoff beimischen

Einsatzbereich	Mischungsverhältnis
Haftbrücke für Verbundestriche (hergestellt aus 1 GT Zement und 2 GT Sand)	1/3 des Anmachwassers durch D10 ersetzen
Haftbrücke für die frisch-in frisch-Verlegung (hergestellt aus Botament Fliesenkleber)	1/3 des Anmachwassers durch D10 ersetzen
Haftbrücke auf alten Fliesenbelägen (hergestellt aus Botament Fliesenkleber)	1/3 des Anmachwassers durch D10 ersetzen
Vergütung von Fliesenklebern	1/3 des Anmachwassers durch D10 ersetzen
Vergütung von Putzen, Mörteln und Verbundestrichen	1/5 des Anmachwassers durch D10 ersetzen

Bei der Anwendung als Haftbrücke wird die fertige Mischung im Schlämmverfahren aufgebracht oder in den Untergrund eingebürstet.

WICHTIGE HINWEISE

Durch Zugabe von D10 kann sich die Erhärtungszeit von Putzen, Mörteln und Zementestrichen verlängern.

Bei mit D10 vergüteten Fliesenklebern kann sich die Einlegezeit verkürzen.

D10 darf nicht pur als Haftbrücke eingesetzt werden.

D10 darf nur mit den in diesem Merkblatt angegebenen Zuschlägen bzw. Baustoffen versetzt werden.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir eine baustellenspezifische Probeverarbeitung.

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Dichte	kg/dm ³	~ 1	
Verarbeitungsbedingungen	°C	> 5 < 30	
Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.			
Basis	Styrol-Acrylat-Dispersion		
Bezeichnung des Zusatzmittels	D10		
Lagerung	Frostfrei lagern. In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.		
Reinigungsmittel	im frischen Zustand: Wasser, im durchgetrockneten Zustand: mechanisch		
Lieferform	1 l 5 l		

GISCODE: BZM10

Anmerkung: Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der Botament ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Landesgesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von Ihnen bei uns angefordert oder im Internet unter www.botament.com abgerufen werden. [2400024411]