



Top Eigenschaften

- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Sehr stark wasserdurchlässig
- ✓ Preisattraktiv



Code scannen
und sofort auf Filme
und Infos zugreifen



ROMPOX® - 202 DEKO EP (PROFI-DEKO)

Der Splittbinder für dunklen Splitt und Kies

2-Komponenten-Epoxidharz-System

ROMPOX® - 202 DEKO EP ist ein modernes 2-Komponenten-System zur Verfestigung von dunklen Splitten und Kiesen. Der Splittbinder zeichnet sich durch hohe Festigkeitswerte und Wirtschaftlichkeit aus. Mit ROMPOX® - 202 DEKO EP lassen sich langlebige Oberflächen, auch im Hinblick auf barrierefreien Wegebau, herstellen, die dank der extrem starken Wasserdurchlässigkeit zu einer nachhaltigen Flächenentsiegelung beitragen. Die Verfestigung verhindert, dass Splitt oder Kies abgetragen und verstreut wird, was zum einen die Wartungshäufigkeit reduziert, zum anderen die einfache und schnelle Reinigung mittels Besen, Laubbläser oder Hochdruckreiniger ermöglicht.

Eigenschaften

- Hohe Festigkeit
- Sehr stark wasserdurchlässig
- Frost- und tausalzbeständig
- Hochdruckreinigerbeständig
- Trittsicher

Wichtig:

- Nicht für helle Splitte/Kiese, sowie Marmor-, Kreide- und Kalksandsteine geeignet, da es zu Vergilbungen kommen kann.

Einsatzbereiche

- Flächentiefen ab 20 mm
- Flächen mit Verkehrsbelastung
- Für dunkle Splitte und Kiese
- Gartenwege und Beete
- Spritzschutz ums Haus
- Private Einfahrten und Stellplätze
- Öffentlich genutzte Fußwege
- Baumscheiben

Technische Daten

Druckfestigkeit:	13,9 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	4,8 N/mm ²
Festmörtelrohichte:	1,58 kg/dm ³
Wasserdurchlässigkeit:	5,6 × 10 ⁻³ m/s ca. 335 l/min/m ²
Lagerfähigkeit:	24 Monate
Lagerung:	Frostfrei, trocken

Farbbeispiele für separat gekauften Splitt



ROMEX®

BAUSTELLENANFORDERUNGEN

VERARBEITUNG

Material (Dichte)	Mindesttiefe	Menge Splitt/Kies	Menge Bindemittel	Mindesttiefe	Menge Splitt/Kies	Menge Bindemittel
2-5 mm Granitsplitt (1 720 kg/m³)	3 cm	52 kg	2,1 kg	5 cm	86 kg	5,2 kg
4-8 mm Splitt (1 360 kg/m³)	3 cm	41 kg	1,6 kg	5 cm	68 kg	4,1 kg
8-11 mm Splitt (1 420 kg/m³)	3 cm	43 kg	1,7 kg			
12-16 mm Rundkies (1 580 kg/m³)	5 cm	79 kg	2,4 kg			
Entspricht 4 % Bindemittel. 1 Gebinde auf 75 kg Splitt				Entspricht 6 % Bindemittelanteil. 1 Gebinde auf 50 kg Splitt		

WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

RDWEX[®]