



ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA


Alkalischer, flüssiger Grundreiniger

Der ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA ist ein alkalischer, flüssiger Spezialreiniger für die Reinigung von extremen Verunreinigungen, hartnäckigen Kunstharz- sowie Polymerfilmen. Die schnelle und einfache Anwendung kann auf allen alkali- und lösemittelbeständigen Oberflächen erfolgen. Dank seiner starken Formel ist der ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA hervorragend zur gründlichen Reinigung von extrem verschmutzten Oberflächen auf Industriebodenbeschichtungen und auf Beton- und Natursteinplatten.

Eigenschaften

- Löst starke Verschmutzungen und alte Glanzschichten auf Industrieböden
- Zur Reinigung von Kunstharzfilmen auf Beton- und Natursteinplatten
- Schnelle und einfache Anwendung

Innovations Set
Verringerung von Kunstharzfilmen



Transparent

ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA

Alkalischer, flüssiger Grundreiniger

VERARBEITUNG

Baustellenanforderung: ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA ist alkalisch und verursacht Augenschäden. Deshalb unbedingt die empfohlenen Schutzmaßnahmen beachten. Mit ROMPOX® - EASY und ROMPOX® - POWERFUGE verfugte Flächen dürfen wegen der Gefahr von Verfärbungen nicht mit dem Grundreiniger behandelt werden.

Vorbereiten: Vor dem Beginn der Reinigung ist die zu behandelnde Oberfläche unbedingt an unauffälliger Stelle, besser noch an einem Oberflächenmuster der gleichen Art, auf Alkali- und Lösemittelbeständigkeit zu prüfen. Angrenzende, nicht zu reinigende Flächen werden abgeklebt.

Verarbeiten:

Reinigung von Steinbelägen vor einer Imprägnierung oder Farbvertiefung: Den ROMPOX® -GRUNDREINIGER EXTRA je nach Verschmutzungsgrad 1:5 – 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einer Druckspritze gleichmäßig auf den zu behandelnden Belag aufsprühen. 10 bis 20 Minuten einwirken lassen und die Fläche mit einem Schrubber gründlich reinigen. Die gesamte Fläche im Anschluss, am besten mit einem Hochdruckreiniger (mind. 30 cm Abstand), mit viel Wasser abspülen und neutralisieren.

Harzfilmreduktion bei der Verfugung: Um den bei jeder Verfugung mehr oder weniger stark entstehenden Harzfilm zu reduzieren, ist die Steinoberfläche unmittelbar nach dem Abkehren zu reinigen. Die Reinigung erfolgt mit einer 1:20 Mischung aus ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA und Wasser durch mehrmaliges darüberwischen mit dem ROMEX® - STIEL-SCHWAMMWISCHER.

Entfernen von Harzfilmrückständen: Den ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA unverdünnt mit einer Druckspritze gleichmäßig auf den zu behandelnden Belag aufsprühen. Ca. 20 Minuten einwirken lassen. Im Anschluss mit einer Einscheibenreinigungsmaschine (z.B. Sorma, Columbus) mit einem grünen Reinigungspad gründlich bearbeiten. Bei rauen Steinen ist eine Reinigungsbürste zu verwenden. Schmutzflotte mit einem Wassersauger aufnehmen und die gesamte Fläche im Anschluss, am besten mit einem Hochdruckreiniger (mind. 30 cm Abstand), mit viel Wasser abspülen und neutralisieren. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist die Reinigung ggf. zu wiederholen.

Wichtige Hinweise: Bei ROMEX®-Pflasterfugenmörtel für öffentliche Flächen sowie bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen, ist die Reinigungskombination aus ROMPOX® - POWERclean und dem extra starken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA (1:1 mit Wasser verdünnt) zu empfehlen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.



Das optimale Reinigen von Kunstharzfilmen:

Grundsätzlich ist zu beachten, dass nach fast jeder Verfugung mit Kunstharz-Pflasterfugenmörteln zunächst ein dünner Kunstharzfilm auf der Steinoberfläche zurückbleibt, der die Farbe der Steine intensiviert und zu einem Glanzeffekt (Wet-Look) führt. Je nach verwendetem Produkt und Stein kommt es zu einer mehr oder weniger starken Farbvertiefung. Der Kunstharzfilm und die damit verbundene Farbvertiefung verschwinden jedoch nach wenigen Monaten durch natürliche Bewitterung und Belastung. Ein Harzfilm ist grundsätzlich kein „Ausführungsmangel“, die Qualität und Nutzbarkeit der Fläche wird durch diesen in keinsten Weise beeinträchtigt.

Sollte dennoch mal eine Reinigung des Kunstharzfilms notwendig werden, haben sich die folgenden Vorgehensweisen bewährt (bitte detaillierte Produktbeschreibungen beachten):

Bei den ROMPOX®-Pflasterfugenmörteln **für private Flächen** (außer ROMPOX® - EASY, ROMPOX® - EASY *ecofine* und ROMPOX® - POWERFUGE) hat sich eine intensive, maschinelle Reinigung mit Einscheibenmaschine und Hochdruckreiniger mit dem extra starken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA bewährt. Bei hartnäckigen Verschmutzungen ist die Reinigung ggf. zu wiederholen.

Bei den ROMPOX®-Pflasterfugenmörteln **für öffentliche Flächen** sowie bei **sehr hartnäckigen Verschmutzungen**, ist die Reinigungskombination aus ROMPOX® - POWERclean und dem extra starken Grundreiniger ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA (1:1 mit Wasser verdünnt) zu empfehlen.



Um den nach jeder Verfugung -mehr oder minder- entstehenden Kunstharzfilm zu reduzieren, reinigen Sie die Steinoberfläche unmittelbar nach dem Abkehren mit einer 1:20 ROMPOX® - GRUNDREINIGER EXTRA : Wasser-Mischung durch mehrmaliges darüber wischen.

Nicht bei ROMPOX® - EASY und ROMPOX® - POWERFUGE verwenden, da es hier zu unerwünschten Verfärbungen der Fugen kommen kann. Vorversuche an einer unauffälligen Stelle sind stets erforderlich.



Alle Füllstoffe sind Naturprodukte, bei denen natürliche Farbabweichungen auftreten können. Die in diesem Prospekt gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem derzeitigen Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Prospektes ungültig. Abbildungen ähnlich. Stand: Juni 2020. Änderungen vorbehalten.

* Wasserdurchlässig im Sinne von „Merkblatt für versickerungsfähige Verkehrsflächen“ (MVV) Ausgabe 2013.

Folgen Sie uns:



ROMEX® GmbH

Industriepark Kottenforst
Mühlgrabenstraße 21
53340 Meckenheim
+49 (0) 2225 70954-20
www.romex-ag.de

