Artikel Nr.
1570012, 310 ml
1570019, 1 kg
EAN
4021799127101
4021799142722

KIMTEC® Dach Dicht

Klebe- und Dichtmasse

Beschreibung

KIMTEC® Dach Dicht ist eine plastoelastische, lösungsmittelhaltige Reparatur- und Dichtungsmasse mit pastenartiger Konsistenz. Das Produkt ist asbestfaserfrei.

Produkteigenschaften

- Haftet auf feuchtem Untergrund
- Kalt zu verarbeiten
- Wasserundurchlässig
- Ausgeprägte plastische Verformbarkeit
- Kein Ablaufen auch bei intensiver Sonneneinstrahlung
- Keine Beeinträchtigung plastischer Eigenschaften bei niedrigen Temperaturen
- Beständig gegen verdünnte Mineralsäuren, Laugen, Salzlösungen, Rauchgase
- Optimale Haftung auf Bitumen-Dachbahnen und Beschichtungen, Beton, Putz, Mauerwerk, NE-Metallen und Stahl
- Spannungen durch Temperaturwechsel und Bodenbewegungen werden aufgenommen und abgebaut
- Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +95°C



Anwendungsgebiete

- KIMTEC® Dach Dicht wird zum Ausbessern und Abdichten von Löchern, Rissen und Bruchstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen und zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte bei Durchbrüchen und Abschlüssen verwendet.
- KIMTEC® Dach Dicht ist geeignet zum Abdichten von Rissen, Kehlen, Fugen bei Bauteilen aus Beton, Betonfertigteilen, Mauerwerk und Stahl.
- KIMTEC® Dach Dicht ist zur Herstellung dicker Sperrschichten geeignet.
- Die Dichtmasse erfüllt die Anforderungen der AIB DS 835 Anhang II Spalte 10.



Verarbeitung

Der zu beschichtende Untergrund muss sauber und trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Anhaftungen sein. Korrodierte Metalloberflächen müssen entrostet werden.
KIMTEC® Dach Dicht auftragen und mit einem Spachtel, einer Kelle oder Glättscheibe verteilen, dickere Spachtelschichten in mehreren Arbeitsgängen mit zeitlichem Abstand aufbringen, um ein schnelleres Ablüften der Lösungsmittel zu erzielen.
Bei zu dick aufgetragenen Schichten ist, insbesondere bei UV-Einstrahlung, mit Blasenbildung zu rechnen. Muss die Dachhaut saniert werden, müssen die Blasen vollkommen ausgeschnitten, die Ränder angeschmolzen und verspachtelt werden.
Anschließend die freigelegte Stelle mit KIMTEC® Dach Dicht überspachteln. Zur Überbrückung größerer Risse und Löcher Glasseidengewebe einlegen und überspachteln. Kleine Schadstellen können mit KIMTEC® Dach Dicht überspachtelt werden. KIMTEC® Dach Dicht an den Rändern flach auslaufen lassen.
Der Verbrauch beläuft sich auf ca. 1.000 g / m² bei 1 mm Schichtdicke.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von -5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Stand: 02/2022

www.kim-tec.de
Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
KIM Jarolim Im- und Export GmbH · Kirschenweg 2 · D-97232 Giebelstadt · Tel. +49 (0) 9334 9780 · Fax +49 (0) 9334 978111 · info@kim-tec.de